

## Príprava podkladu

Odporúča sa nanášať na sadrový alebo vápenný podklad, ale môže sa použiť aj na omietky a staré nátery. Pre dobré spojenie nanesieme štetcom alebo valcom jeden náter PRIMER RV a necháme schnúť aspoň 4 – 5 hodín.

## Aplikácia

### Efekt polopriehľadného mramoru – Základná technika

Naneste vrstvu ENCAUSTO FIORENTINO nerezovým hladidlom a vyrovnajte povrch, v prípade potreby naneste druhú vrstvu. Naneste ďalšiu vrstvu tak, aby bol povrch úplne hladký. Hneď po vyschnutí vyleštíte povrch nerezovým hladidlom jemným tlakom na plochu, vznikne polopriehľadný mramorový efekt. Nepoužívajte ochranný vosk!

### Efekt betónu

Naneste vrstvu ENCAUSTO FIORENTINO nerezovým hladidlom a vyrovnajte povrch, v prípade potreby naneste druhú vrstvu. Naneste ďalšiu vrstvu tak, aby bol povrch hladký, prejdite povrch nerovnomerne penovým valcom, urobte požadované čiary a otláčky, nechajte zatuhnúť, nie však vyschnúť. Potom vyhladíte jemne povrch nerezovým hladidlom a nechajte vyschnúť. Pre zvýšenie nerovnorodého farebného efektu môžete aplikovať 1x náter Velatúrou – naneste Velatúru štetcom a špongiou odstráňte časť náteru.

### Efekt kameň

Naneste vrstvu ENCAUSTO FIORENTINO nerezovým hladidlom a vyrovnajte povrch, v prípade potreby naneste druhú vrstvu. Naneste ďalšiu vrstvu tak, aby bol povrch hladký, prejdite povrch nerovnomerne špongiovým valcom a pomedzi vzor ešte urobte otláčky malou špongiou, nechajte zatuhnúť, nie však vyschnúť. Potom vyhladíte jemne povrch nerezovým hladidlom a nechajte vyschnúť. Na suchý povrch naneste Velatúru štetcom, špongiou odstráňte časť náteru a nechajte vyschnúť. Opakujte ešte 2x s iným farebným odtieňom. Mierne lesklý efekt docielite, ak pridáte do náterov Velatúra perleť ARTHE Perla.

## Materiály potrebné na realizáciu:

PRIMER RV – penetračný náter  
ENCAUSTO FIORENTINO  
VELATURA  
ARTHE PERLA

## Náradie na realizáciu:

Benátske hladítko  
Penový valec  
Špongiový valec  
Spalter per Decora – Štetec  
SPUGNARTHE – Arthe špongia na rozotretie a vymytie Velatúry



## Balenie materiálov – Základná technika:

Názov	Balenie	Cena bal. Bez DPH	Cena bal. S DPH	Výdatnosť
PRIMER RV	4 L	42,50 €	51,00 €	30 m <sup>2</sup>
PRIMER RV	0,75 L	9,00€	10,80 €	5,6 m <sup>2</sup>
ENCAUSTO FIORENTINO	14 L	75,08 €	90,10 €	12 m <sup>2</sup>
ENCAUSTO FIORENTINO	4,67 L	29,75 €	31,33 €	4 m <sup>2</sup>



Poznámka: Farebné tónovanie aj príplatok za tónovanie sú rovnaké ako pri materiáli StuccoMarmo.