

Prestížne riešenie dekoratívneho náteru s popraskaným efektom, zvlášť originálny je efekt, ak na povrch nanesieme náter VELATURA CLASSIC alebo VELATURA PERLATA (pridaná perleť ARTHE PERLA).

## Aplikácia

Na hladkú stenu nanesieme jeden náter PRIMER S pomocou valčeka s jemnými štetinkami (foto č. 1). Po dobe najmenej 12 hodín nanesieme náter FISSATIVO REOSAN (neriedený) (foto č. 2). Po 24 hodinách nanesieme valčekom náter BASE CRACKLE (vytvára popraskaný efekt) neriedený (foto č. 3). Počkajte 12 hodín a pomocou Arthe štetca nanesieme jednotnú hrúbku asi 2 mm náteru NAHIR (foto č. 4). V priebehu sušenia náter NAHIR reaguje, čím vznikajú nepravidelné trhliny. Po 24 hodinách dokončíme efekt použitím jedného alebo viacerých náterov VELATURA CLASSIC (PERLATA) pomocou štetca (foto č. 5) a ukončíme to špongiou alebo rukavicou (foto č. 6).

## Materiály potrebné na realizáciu:

PRIMER S – základný penetračný náter  
FISSATIVO REOSAN – spevňujúci podkladový náter  
BASE CRACKLE – náter, ktorý spôsobuje praskanie Nahiru  
NAHIR – podkladová stierka na vytvorenie crackle efektu  
VELATURA NEUTRAL BASE – tónovaný – vrchná farba  
ARTHE PERLA – perleť

## Náradie na realizáciu:

SPALTER PER DECORÀ – štetec na nanášanie vrchného náteru a Nahiru (foto č. 5)  
SPUGNARTHE – ARTHE špongia na vymývanie velatúr (foto č. 6)

## Balenie materiálov:

Názov	Balenie	Výdatnosť
PRIMER S	4 l	30 m <sup>2</sup>
PRIMER S	0,75 l	5,6 m <sup>2</sup>
FISSATIVO REOSAN	0,75 l	10-100 m <sup>2</sup>
BASE CRACKLE	2,5 l	35 m <sup>2</sup>
NAHIR	15 l	40 m <sup>2</sup>
NAHIR	2,5 l	6,7 m <sup>2</sup>
VELATURA NEUTRAL BASE	4 l	28 m <sup>2</sup>
VELATURA NEUTRAL BASE	0,75 l	5,25 m <sup>2</sup>

